



Hochwertige matte Einkomponenten-Beschichtung mit rasanter Trocknung und hohem Korrosionsschutz.

Anwendung

Vorzüglich als Grundierung und Füller geeignet. Zweimaliger Anstrich ist wetterfest, seewasserbeständig sowie öl- und hitzebeständig.

Hitzefest bis 200°C, rotbraun bis 300°C (Farbtonänderungen möglich).

Basis: Kombination kurzöliger harzmodifizierter Phetalate mit umweltfreundlichen, hochwirksamen und Chromat freien Mehrphasen Korrosionsschutzpigmenten und haftvermittelnden Externen.

Farbton: rotbraun

Oberfläche: matt

Ergiebigkeit: 400 ml/3-4 qm

Schichtstärke: ca. 60µ

Trocknung: bei 20°/65% Luftfeuchtigkeit
staubtrocken 10 Min.
griffest 2 Std.
durchgehärtet 72 Std.

Wärmeforcierte Trocknung

Nach einer Abdunstzeit von 5-10 Minuten ist eine wärmeforcierte Trocknung im Umluftofen bei Temperaturen bis max. 100°C möglich. Erfahrungsgemäß sind 15 Minuten bei 60°-80°C ausreichend, abhängig von der Umluftgeschwindigkeit und den lackierten Objekten.

Verarbeitung

FLÄCHENVORBEHANDLUNG:

Geeignete Anstrichträger sind Eisen- und Stahlkonstruktionen, die frei sind von Blattrost, Walzhaut und lose sitzenden Farbschichten. Auch für Beton, Holz, verzinktes Eisen und Eternit.

DECK-/ÜBERLACKIERUNG:

Überspritzbar mit Nitro- und den meisten Zweikomponenten-Lacken.

Hinweise

Weitere Daten hinsichtlich Produktsicherheit, Transport und Arbeitssicherheit sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt des Produktes zu entnehmen.

Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Bei Neuauflage verliert dieses Technische Merkblatt seine Gültigkeit.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Gewissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Edition

08/2019

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um ein typische Eigenschaften des Produkts, welche unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszu-legen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.