



Zinkstaubfarbe für den aktiven, kathodischen Korrosionsschutz, Langzeitschutz für metallische Oberflächen, zur Überarbeitung von Schweißnähten, Fehlstellen an verzinkten Teilen, Abgasschalldämpferanlagen etc.

Anwendung

Die Dose sehr gut aufschütteln, ca. 3 Min. sprühen im Abstand von 20 – 30 cm, Sprühauftrag 1 – 1,5 Kreuzgänge oder kreisförmig.
Schichtdicke trocken 30 – 40 µm.

Technische Daten

- punktschweißfähig
- Gt 0 - 1
- beständig gegen Schwitzwasser, 480 Std. nach DIN 50017
- Salzsprühnebel 200 Std. nach SS-DIN 50021

Trockenzeit

Lufttrocknung

- Staubtrocken in 8 – 10 Minuten
- Griffest in 20 – 30 Minuten
- Durchgetrocknet in ca. 12 – 24 Stunden in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen
- Zinkgehalt des Zinkpigments: 98,5%
- hitzebeständig: bis 500°C
- Die Lagerbeständigkeit beträgt 18 Monate bei 23°C/50+/-2% rel. Luftfeuchtigkeit (DIN 50014)
- Die empfohlene und günstige Verarbeitungstemperatur beträgt 20°C
- Überlackierbarkeit: nach 15 – 30 Minuten bei Raumtemperatur mit diversen handelsüblichen Beschichtungsstoffen, z.B. auf Basis Alkydharz, Acrylatharz, Nitro-Nitrokombi. Gute Haftung
- Das Produkt besteht aus der Basis von Acrylatharz mit speziellen Haftadditiven

Edition

01/2020

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um ein typische Eigenschaften des Produkts, welche unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszu-legen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.